

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/1259/2019

Lokalita: **Děpoltovice**

Číslo vzorku: **LL1/1259/2019**

Místo odběru: **Výroba**

Odběr provedl(a): **4.4.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **29.4.2019 - 2.5.2019**

Vzorek převzal(a): **5.4.2019, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	92
D/2	2	58
	1	37
	0,5	27
	0,25	19
	0,125	14
	0,063	8,9



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,3
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	8,9

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

2.5.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

2.5.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100