

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/360/2019

Lokalita: Svrčovec

Číslo vzorku: LL1/360/2019

Místo odběru: Skládka

Odběr provedl(a): 14.1.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011

Vzorek zkoušen: 20.2.2019 - 22.2.2019

Vzorek převzal(a): 11.2.2019, Tomáš Mařík

Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo


Frakce kameniva: prach do 4 mm

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

| Síto [mm] | Propad [%] | |
|-----------|------------|------|
| 2D | 8 | 100 |
| 1,4D | 5,6 | 100 |
| D | 4 | 99 |
| D/2 | 2 | 91 |
| | 1 | 54 |
| | 0,5 | 39 |
| | 0,25 | 30 |
| | 0,125 | 18 |
| | 0,063 | 12,8 |



| Vlastnost | Zkoušeno dle | EN 12620 | EN 13043 | EN 13139 | EN 13242 | Jednotka | Hodnota |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Vlhkost kameniva | ČSN EN 1097-5 | | | | | % | 2,1 |
| Obsah jemných částic v kamenivu | ČSN EN 933-1 | | | | | % | 12,8 |

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

26.2.2019 Zpracoval(a) Jan Hejlek

26.2.2019 Schválil(a) Jan Hejlek

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100