

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL2/462/2015

Lokalita: **Košállov**

Číslo vzorku: **LL2/462/2015**

Místo odběru: **Výroba**

Odběr provedl(a): **20.4.2015, Veronika Jónová 01/ASPK/2015**

Vzorek zkoušen: **20.4.2015 - 24.4.2015**

Vzorek převzal(a): **20.4.2015, Jan Nečásek**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **prach do 4 mm**

Poznámka: roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
2D	8	100
1,4D	5,6	100
D	4	97
D/2	2	85
	1	66
	0,5	54
	0,25	44
	0,125	34
	0,063	24,6



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,7
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	24,6

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

24.4.2015 Zpracoval(a) **Lucie Durcová**

24.4.2015 Schválil(a) **Lucie Durcová**

Laboratoř oblasti Lomy, LL2 pracoviště Bezděčín, Areál lomu Bezděčín, 468 32 Frýdštejn, Tel.:+420 482 345 358

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100