

Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL1/1277/2019

Lokalita: **Horní Tašovice**

Číslo vzorku: **LL1/1277/2019**

Místo odběru: **Pas**

Odběr provedl(a): **4.4.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **29.4.2019 - 2.5.2019**

Vzorek převzal(a): **5.4.2019, Tomáš Mařík**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **63/125**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
D	125	100
D/1,4	90	76
d	63	4
d/2	31,5	1
	0,063	0,4



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,2
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	0,4
Stanovení tvaru zrn - tvar. index 3 a větší	ČSN EN 933-4					%	7

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

2.5.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

2.5.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV