

### Protokol o zkoušce kameniva

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Číslo:

LL3/273/2019

Lokalita: **Bystřec**

Číslo vzorku: **LL3/273/2019**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **24.4.2019, Milan Křivohlávek 04/ASP/2016**

Vzorek zkoušen: **24.4.2019 - 26.4.2019**

Vzorek převzal(a): **24.4.2019, Martina Bauerová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **63/125**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]		Propad [%]
D	<b>125</b>	<b>91</b>
D/1,4	<b>90</b>	<b>32</b>
d	<b>63</b>	<b>2</b>
d/2	<b>31,5</b>	<b>1</b>
	<b>0,063</b>	<b>0,4</b>



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>0,3</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>0,4</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.



**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště JAKUBČOVICE

26.4.2019 Zpracoval(a) **Martina Bauerová**

26.4.2019 Schválil(a) **Martina Bauerová**