


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/1635/2019
Lokalita: Bezděčín	Číslo vzorku: LL1/1635/2019	
Místo odběru: Skládka	Odběr provedl(a): 26.4.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 6.5.2019 - 9.5.2019	Vzorek převzal(a): 6.5.2019, Tomáš Mařík	
Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo	Frakce kameniva: 63/125	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,6
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	0,6

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

10.5.2019 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

10.5.2019 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
Pracoviště TĚŠKOV

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.:+420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel:+420 224 952 222, Fax: +420 224 951 425

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100