

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

**LL1/972/2016**


Lokalita: **Tachov**  
Místo odběru: **Skládka**  
Vzorek zkoušen: **12.4.2016 - 14.4.2016**  
Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**  
Poznámka: **Roční zkouška**

Číslo vzorku: **LL1/972/2016**  
Odběr provedl(a): **8.4.2016, Josef Verner 31/ASPK/2011**  
Vzorek převzal(a): **12.4.2016, Tomáš Mařík**  
Frakce kameniva: **Odhlinění**

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
22,4	99
11,2	69
5,6	40
2	17
1	10
0,5	7
0,063	3,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>3,8</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>3,5</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

14.4.2016 Zpracoval(a) **Tomáš Mařík**

14.4.2016 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

**EUROVIA Services, s.r.o.**  
Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
Pracoviště TĚŠKOV

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

**EUROVIA Services, s.r.o.**, Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100