

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: **EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

**LL3/99/2016**

Lokalita: **Chornice**

Číslo vzorku: **LL3/99/2016**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **14.3.2016, Libor Jendřejas 13/ASPK/2013**

Vzorek zkoušen: **14.3.2016 - 15.3.2016**

Vzorek převzal(a): **14.3.2016, Martina Bauerová**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **Odhlinění**

Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
22,4	99
11,2	81
5,6	56
2	34
1	26
0,5	21
0,063	10,2



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	<b>4</b>
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	<b>10,2</b>

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.



**EUROVIA Services, s.r.o.**

Laboratoř oblasti Lomy  
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158  
pracoviště JAKUBČOVICE

15.3.2016 Zpracoval(a) **Martina Bauerová**

15.3.2016 Schválil(a) **Martina Bauerová**