

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/2249/2015

Lokalita: **Děpoltovice**

Číslo vzorku: **LL1/2249/2015**

Místo odběru: **Výroba**

Odběr provedl(a): **26.8.2015, Stanislav Plšek 22/ASPK/2012**

Vzorek zkoušen: **27.8.2015 - 31.8.2015**

Vzorek převzal(a): **27.8.2015, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**


Frakce kameniva: **0/250**

Poznámka: MOB 1 Roční zkouška

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
D/2	
125	18
63	6
31,5	4
16	3
8	3
4	2
2	2
1	1
0,063	0,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	0,7
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	0,5

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

1.9.2015 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

1.9.2015 Schválil(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Pálavka, Tel.: +420 377 462 063
 EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, fax: +420 224 951 428
 Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka číslo účtu: 0141830199/0100

EUROVIA Services, s.r.o.
 Laboratoř oblasti Lomy
 Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
 pracoviště TĚŠKOV
Maříková