

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.

LL1/269/2016


Lokalita: **Libochovany**
Místo odběru: **Skládka**
Vzorek zkoušen: **11.2.2016 - 15.2.2016**
Druh kameniva: **Přírodní drcené kamenivo**
Poznámka: **Roční zkouška**

Číslo vzorku: **LL1/269/2016**
Odběr provedl(a): **8.2.2016, Miroslav Wokurka 30/ASPK/2011**
Vzorek převzal(a): **10.2.2016, Tomáš Mařík**
Frakce kameniva: **0/125**

Zrnitost kameniva

dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]	
D	125	100
D/2	63	76
	31,5	54
	16	38
	8	27
	4	19
	2	13
	1	9
	0,063	4,5



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	1
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	4,5

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

15.2.2016 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

15.2.2016 Schválil(a) **Tomáš Mařík**

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
Pracoviště TĚŠKOV

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

EUROVIA Services, s.r.o., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 61250210, DIČ: CZ61250210, Tel.: +420 224 952 222, Fax: +420 224 951 428

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994, Komerční banka, Číslo účtu: 0141830198/0100